

Informação Técnica


Wanda 620 Primer Light Grey/ Dark Grey —W2.01.03



Primário universal em aerossol de secagem rápida, ideal para selar pequenas zonas lixadas. Disponível em cinzento claro e escuro para garantir uma cobertura ideal numa única demão.

**Rácio de mistura**

Agitar bem antes de usar

**Distancia de aplicação**


12-18 cm

**Aplicação**

2-3 demãos

**Uso de aerossol**

Após a utilização, vire a lata de aerossol ao contrário e pressione o bico.

**Evaporação**

Entre demãos: 5-10 minutos a 20 °C

**Secagem****20 °C**

30 horas

60 °C

15 minutos

**Lixado com**

P500

Informação Técnica

Wanda 620 Primer Light Grey/ Dark Grey —W2.01.03



Produto e aditivos	Wanda 620 Primer Light Grey/Dark Grey		
Substratos adequados	• Aço • Acabamentos existentes • Todas as imprimações Wanda		
Preparação da superfície	Etapa final de lixagem a seco: P320 Etapa final de lixagem a húmido: P600		
Processo	Aplique 2 ou 3 demãos simples e aguarde até que a tinta esteja seca ao toque entre cada demão. Isto demora geralmente 5 a 10 minutos a 20°C. O tempo pode variar consideravelmente dependendo das circunstâncias no momento da aplicação.		
Espessura	25-30 µm		
Tempos de secagem	Secagem	20 °C	60 °C*
		30 minutos	15 minutos
	<i>*Temperatura do objeto</i>		
Caducidade	1 ano a 20 °C		
Cor	Disponível em cinza-claro e cinza-escuro		
COV	2004/42/II B(e)(840)680 O limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) na sua forma pronta a usar é de um máximo de 840 g/litro de COV. O teor de COV deste produto na sua forma pronta a usar é de um máximo de 680 g/litro.		

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
 Direção: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
 Tel: +31(0)71308-6944

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica não pretendem ser exaustivas e baseiam-se no nosso conhecimento atual e nas leis aplicáveis. Qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outro fim que não o especificamente recomendado nesta Ficha Técnica, sem antes obter a nossa aprovação por escrito quanto à sua adequação para o fim pretendido, fá-lo por sua conta e risco. É sempre da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários para cumprir todas as normas e legislação local aplicável. Leia sempre a Ficha de Dados de Segurança (FDS) e a Ficha Técnica (FT) disponíveis para este produto. Qualquer conselho ou declaração que forneçamos sobre o produto (seja nesta Ficha Técnica ou em qualquer outro lugar) está correto, de acordo com o nosso conhecimento, mas não temos qualquer controlo sobre a qualidade ou condição do substrato ou sobre os diversos fatores que afetam a utilização e aplicação do produto. Assim, a menos que especificamente acordado de outra forma por escrito, não nos responsabilizamos por qualquer aspeto relacionado com o desempenho técnico do produto ou por qualquer perda ou dano decorrente da utilização do produto. Todos os produtos fornecidos e o suporte técnico prestado estão sujeitos aos nossos prazos de entrega e condições de venda padrão. Deve solicitar uma cópia deste documento e analisá-lo cuidadosamente. As informações contidas nesta Ficha Técnica estão sujeitas a alterações periódicas com base na experiência e na nossa política de desenvolvimento contínuo. É da responsabilidade do utilizador verificar se esta Ficha Técnica está atualizada antes de utilizar o produto.

As marcas comerciais mencionadas nesta Ficha Técnica são marcas registadas ou licenciadas da Akzo Nobel.

Sede
 Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, Países Baixos. www.Wandarefinish.com