

Informação Técnica

Wanda 900 – 910 Clear Flash —W1.05.23



Verniz de dois componentes em conformidade COV para uso sobre Wandabase MAX e Wandabase WB. Para todos os tipos de reparações em climas quentes, desde pequenos retoques a repinturas completas, o verniz Wanda 900 Clear Flash oferece um excelente brilho, aparência e durabilidade, com uma secagem rápida.

APLICAÇÃO STANDARD




Rácio de mistura

2: 900 Clear Flash
1: 410 Hardener Flash
10% 200 Thinner Flash Fast / 210 Thinner Flash Standard



Régua de mistura

Utilize a régua Wanda **W2**




Equipamento

Regulação da pistola de aplicação: 1.2-1.3 mm
Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bar
*Consultar o manual do fabricante da pistola



Aplicação

½ + 1 demão



Evaporação

Entre demãos: 3-5 minutos
Antes de secar: 5 minutos



Secagem

900 Clear Flash / 200 Thinner Flash Fast
900 Clear Flash / 210 Thinner Flash Standard

60°C

15 minutos*

20 minutos*

* Temperatura do objeto

Informação Técnica

Wanda 900 – 910 Clear Flash

—W1.05.23



Proteção

Utilize proteção respiratória adequada.

AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de um respirador com subministro de ar.

Verniz de dois componentes em conformidade COV para uso sobre Wandabase MAX e Wandabase WB. Para todos os tipos de reparações em climas quentes, desde pequenos retoques a repinturas completas, o verniz Wanda 900 Clear Flash oferece um excelente brilho, aparência e durabilidade, com uma secagem rápida.

APLICAÇÃO HT




Rácio de mistura

2: 910 Clear Flash HT
1: 420 Hardener Flash HT
10% 210 Thinner Flash Standard



Régua de mistura

Utilize a régua Wanda **W2**



Equipamento

Regulação da pistola de aplicação: 1.2-1.3 mm


Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bar

* consultar o manual do fabricante da pistola



Aplicação

½ + 1 demão



Evaporação

Entre demãos: 3-5 minutos

Antes de secar: 5 minutos

Informação Técnica

Wanda 900 – 910 Clear Flash

—W1.05.23



Secagem

910 Clear Flash HT / 420 Hardener Flash HT

60°C

20 minutos*

* Temperatura do objeto



Proteção

Utilize proteção respiratória adequada.

AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de um respirador com subministro de ar.

Produtos e aditivos

900 Clear Flash
910 Clear Flash HT
410 Hardener Flash
420 Hardener Flash HT
200 Thinner Flash Fast
210 Thinner Flash Standard

Matérias-primas

900 Clear Flash:	Resinas acrílicas
910 Clear Flash HT:	Resinas acrílicas
Hardener:	Resinas Pol-isocianato

Substratos adequados

Acabamentos de origem
Wandabase MAX
Wandabase WB

Rácio de Mistura

Aplicação standard

2: 900 Clear Flash
1: 410 Hardener Flash
10%: 200 Thinner Flash Fast / 210 Thinner Flash Standard

Usar régua **W2**

Aplicação HT

2: 910 Clear Flash HT
1: 420 Hardener Flash HT
10%: 210 Thinner Flash Standard

Usar régua **W2**

Viscosidade

DC4 15-17 segundos a 20°C

Vida de mistura

900 Clear Flash / 200 Thinner Flash Fast	1 hora a 20°C
900 Clear Flash / 210 Thinner Flash Standard	3 hora a 20°C
910 Clear Flash HT / 420 Hardener Flash HT	3 hora a 30°C

Informação Técnica

Wanda 900 – 910 Clear Flash

—W1.05.23

**Regulação da pistola e pressão da aplicação**

Pistola por gravidade

Bico de fluido

1.2-1.3 mm

Pressão

1.7-2.2 bar*

HVLP max 0.7 bar no bico de fluido

*consultar manual do fabricante da pistola

Aplicação

Aplicar uma demão media fechada, permitindo um tempo de evaporação entre demãos entre 3-5 minutos.
Depois, aplicar uma demão molhada completa permitindo 5 minutos de evaporação antes de secar.

Limpeza do equipamento

Usar Wandabase Guncleaner

Espessura

Aplicação recomendada (2 demãos)

45-60 µm

Informação Técnica

Wanda 900 – 910 Clear Flash

—W1.05.23



Tempos de secagem

Seco ao tato:

900 Clear Flash / 200 Thinner Flash Fast
900 Clear Flash / 210 Thinner Flash Standard
910 Clear Flash HT / 420 Hardener Flash HT

60°C*

15 minutos
20 minutos
20 minutos

Rendimento teórico

Mistura pronto a plicar com uma demão de 1 micra de espessura: $\pm 522 \text{ m}^2/\text{litro}$
O rendimento prático depende de diversos fatores, como a forma do objeto, a rugosidade da superfície, o método e as circunstâncias de aplicação.

Polimento

Pronto a polir pelo menos 1 hora após arrefecer à temperatura ambiente (após um ciclo completo de secagem).

Armazenamento

Evitar flutuações extremas de temperatura.

Caducidade

A vida útil do produto é determinada quando os produtos são armazenados fechados.

900 Clear Flash:	2 anos a 20°C
910 Clear Flash HT:	2 anos a 20°C
410 Hardener Flash:	1 ano a 20°C
420 Hardener Flash HT:	1 ano a 20°C
200 Thinner Flash Fast:	1 ano a 20°C
210 Thinner Flash Standard:	1 ano a 20°C

VOC

2004/42/IIIB(d)(420)420

O valor limite na UE para este producto (categoria de producto: IIB.d) na forma pronto a aplicar tem um máximo de 420 g/litro COV. O conteúdo de COV de este producto na forma pronto a aplicar tem um máx. 420 g/litro.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.

Direção: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica não pretendem ser exaustivas e baseiam-se no nosso conhecimento atual e nas leis aplicáveis. Qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outro fim que não o especificamente recomendado nesta Ficha Técnica, sem antes obter a nossa aprovação por escrito quanto à sua adequação para o fim pretendido, fá-lo por sua conta e risco. É sempre da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários para cumprir todas as normas e legislação local aplicável. Leia sempre a Ficha de Dados de Segurança (FDS) e a Ficha Técnica (FT) disponíveis para este produto. Qualquer conselho ou declaração que forneçamos sobre o produto (seja nesta Ficha Técnica ou em qualquer outro lugar) está correto, de acordo com o nosso conhecimento, mas não temos qualquer controlo sobre a qualidade ou condição do substrato ou sobre os diversos fatores que afetam a utilização e aplicação do produto. Assim, a menos que especificamente acordado de outra forma por escrito, não nos responsabilizamos por qualquer aspeto relacionado com o desempenho técnico do produto ou por qualquer perda ou dano decorrente da utilização do produto. Todos os produtos fornecidos e o suporte técnico prestado estão sujeitos aos nossos prazos de entrega e condições de venda padrão. Deve solicitar uma cópia deste documento e analisá-lo cuidadosamente. As informações contidas nesta Ficha Técnica estão sujeitas a revisões periódicas com base na experiência e na nossa política de desenvolvimento contínuo. É da responsabilidade do utilizador verificar se esta Ficha Técnica está atualizada antes de utilizar o produto.

As marcas comerciais mencionadas nesta Ficha Técnica são marcas registadas ou licenciadas da Akzo Nobel.