


Informação Técnica

800 Clear VHS

—W1.05.03



O verniz transparente Wanda 800 Clear VHS facilita a obtenção de um acabamento brilhante superior. Este verniz transparente, em conformidade com as normas COV, é ideal para todos os tipos de reparações, desde pequenos retoques até repinturas completas. Proporciona excelentes resultados.



Rácio de mistura

2: 800 Clear VHS


1: 330 Hardener HS

10%: 140 Thinner HS ou 130 Thinner HT



Régua de mistura

Utilize a régua Wanda
W2



Equipamento

Regulação da pistola de pulverização: 1,2-1,4 mm


Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar



Aplicação

2 x 1 demão

Aplique primeiro uma camada média e fechada e, em seguida, uma camada completa após o tempo de evaporação indicado.



Evaporação

Entre demãos: 5-10 minutos a 20 °C

Antes de secar: 5-10 minutos a 20 °C



Secagem

140 Thinner HS:

130 Thinner HT:

20 °C

2 horas

6 horas

60 °C

30 minutos*

40 minutos*

*Temperatura do objeto



Proteção

Utilize proteção respiratória adequada.

A AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de um respirador com fornecimento de ar.

Informação Técnica

800 Clear VHS

—W1.05.03



Produtos e aditivos **Endurecedores:** 330 Hardener HS
Diluentes: 140 Thinner HS /130 Thinner HT

Substratos adequados OEM seco em bom estado
 Bicapa Wanda com base de água

Mistura 2: Wanda 800 Clear VHS
 1: 330 Hardener HS
 10%: 140 Thinner HS /130 Thinner HT
 Utilize a régua **W2**

Viscosidade DC4 16-18 segundos a 20 °C

Configuração da pistola e pressão de aplicação Por gravidade 1,2-1,4 mm 1,7-2,2 bar na entrada da pistola pulverizadora
 HVLP: máx. 0,6-0,7 bar no bico de fluido

Aplicação Aplique primeiro uma demão média e uniforme e, em seguida, uma demão completa após o tempo de evaporação indicado.
 Este tempo pode ser bastante afetado pelas circunstâncias no momento da aplicação.

Tempo útil de aplicação 140 Thinner HS 30 minutos a 20 °C
 130 Thinner HT 2 horas a 20 °C

Tempos de secagem

20 °C

60 °C

140 Thinner HS

Seco ao pó
 Seco ao tato

60 minutos
 2 horas

10 minutos
 30 minutos

130 Thinner HT

Seco ao pó
 Seco ao tato

90 minutos
 6 horas

15 minutos
 40 minutos

Infravermelhos

5 minutos a baixa potência

8 minutos a baixa potência

Informação Técnica

800 Clear VHS

—W1.05.03



Infravermelhos	Seco ao tato passados 4 minutos a baixa potência e 6 minutos a alta potência	
Polimento	Pronto para ser polido no mínimo 1 hora após o arrefecimento.	
Espessura	Aplicação recomendada (2 demãos)	45-60 µm
Rendimento teórico	Mistura pronta a usar com uma camada de 1 micron de espessura: $\pm 522 \text{ m}^2/\text{litro}$ <i>O desempenho prático depende de vários fatores, como por exemplo, a forma do objeto, a rugosidade da superfície, o método e as circunstâncias de aplicação.</i>	
Limpeza do equipamento	Use Guncleaner ou diluente nitrocelulósico	
Armazenamento do produto	O prazo de validade do produto depende da sua conservação, desde que a embalagem esteja fechada a 20 °C. Evite mudanças bruscas de temperatura. Consumir preferencialmente antes de: 1 ano a 20 °C.	
COV	O limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) na sua forma pronta a utilizar é de um máximo de 420 g/litro de COV. O teor de COV deste produto na sua forma pronta a usar é de um máximo de 418 g/litro.	

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Direção: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE: As informações contidas nesta ficha técnica não pretendem ser exaustivas e baseiam-se no nosso conhecimento atual e nas leis aplicáveis. Qualquer pessoa que utilize este produto para qualquer outro fim que não o especificamente recomendado nesta ficha técnica, sem antes obter a nossa aprovação por escrito da sua adequação ao fim pretendido, fá-lo por sua conta e risco. É sempre da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários para cumprir todas as normas e legislação local aplicável. Leia sempre a Ficha de Dados de Segurança (FDS) e a Ficha Técnica (FT) disponíveis para este produto. Qualquer conselho que forneçamos ou qualquer declaração feita por nós sobre o produto (seja nesta ficha técnica ou em qualquer outro lugar) está correto, segundo o nosso melhor conhecimento, mas não temos controlo sobre a qualidade ou condição do substrato ou sobre os muitos fatores que afetam a utilização e aplicação do produto. Assim, salvo acordo específico em contrário por escrito, não aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer questão relacionada com o desempenho técnico do produto ou por qualquer perda ou dano decorrente da sua utilização. Todos os produtos fornecidos e o aconselhamento técnico prestado estão sujeitos aos nossos prazos de entrega e condições de venda padrão. Deve solicitar uma cópia deste documento e analisá-lo cuidadosamente. As informações contidas nesta Ficha Técnica estão sujeitas a alterações periódicas com base na experiência e na nossa política de desenvolvimento contínuo. É da responsabilidade do utilizador verificar se esta ficha técnica está atualizada antes de utilizar o produto.

As marcas comerciais mencionadas nesta ficha técnica são marcas registadas ou licenciadas da Akzo Nobel.

Sede

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., P.O. Box 3, 2170 BA Sassenheim, Holanda. www.Wandarefinish.com